Impermeabilizante Poliuretano 3H CLASSIC

KINJOYA

Embalaje:
25kg, Otras

Color:
Blanco Gris



KINJOYA PU 3H CLASSIC

Descripción:

KINJOYA PU 3H CLASSIC, es una membrana impermeabilizante de poliuretano **alta en sólidos,** compatible con los COV. Es un elastómero de una sola parte, curado por humedad, disponible en dos viscosidades: sustrato plano (FS) y resistente a la flexión (SR), que son adecuados para aplicaciones en superficies horizontales y verticales. Tiene excelente **alta resistencia a la tracción y alargamiento** que son adecuados para varios sustratos preparados.

Sustratos Recomendados:

Impermeabilización para cubiertas de plazas **no expuestas,** terrazas en el techo, pasillos peatonales, podios, inodoros, cocinas, garajes de aparcamiento, cajas de plantadores, paredes rellenas, paredes de sótano y losas divididas, principalmente **en albañilería de hormigón y contrachapada,** también se puede usar para la construcción directa en superficies metálicas y varias capas de aislamiento y impermeable.

Ventajas:

- **Elimina el proceso de cebador** sobre sustratos limpios y secos.
- Excelente **resistencia adhesiva.**
- Alto Contenido de Sólido
  Alta Resistencia a La Tracción
  Alta Elongación
- **VOC bajo.**

Condiciones Para Instalación:

- **El sustrato debe estar limpio y seco según lo requerido. No se necesita imprimación.**
- Si existen grietas en el sustrato, debe colocarse una malla de fibra de vidrio de 150 mm de ancho como refuerzo sobre la grieta, cubriendo mitad del ancho a cada lado.
- No compatible para uso directo con membranas asfálticas impermeables debido a reacción química.
- La temperatura ambiente durante la aplicación no debe ser inferior a 41 ℉ (5 ℃).
- Monocomponente, listo para usar. La formación de una película superficial después de abrir es normal.
- Para superficies verticales altas, inmediatamente después de aplicar la última capa, espolvoree arena.

Almacenamiento:

- No almacenar a temperaturas inferiores a 41 ℉ (5°C) o superiores a 104 ℉ （40 ℃）.
- Estibar en altura hasta 3 envases de 25 kilos .
- En condiciones normales de transporte y almacenamiento, el producto tiene una vida útil no es inferior a 6 meses bajo.

Propiedades:

PROPIEDAD	UNIDAD	KINJOYA PU AQR	ESTÁNDAR
Sólidos	%	≥ 90	ASTM D1353-13
Resistencia a la tracción	MPa	≥ 2.0	ASTM D412
Elongación	%	≥ 750	ASTM D412

Los valores de la tabla son datos promedios aproximados relacionados con la gama actual de productos. KINJOYA se reserva el derecho de editar o actualizar esta información en cualquier momento según considere técnicamente necesario, sin previo aviso.

KINJOYA CORPORATION LIMITED
+86 13683660591 | sales@kinjoya.com | www.kinjoya.com

Información completa de datos de salud y seguridad y otros detalles disponibles para descargar.

WhatsApp

SOLUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN PREMIUM