Impermeabilizante Poliuretano Curado Rápido Por Humedad

KINJOYA



Embalaje:
25kg, Otras

Color:
Blanco Gris

KINJOYA PU AQR

Descripción:

KINJOYA PU AQR es una membrana impermeabilizante de poliuretano monocomponente y ecológica, con **altocontenido** sólido y bajo VOC. Es un elastómero de curado rápido **por humedad que presenta excelente adhesión a sustratos húmedos.** Disponible en dos viscosidades: Resistencia Fluida (FS) para superficies horizontales y Resistencia al Deslizamiento (SR) para aplicaciones verticales. La membrana curada ofrece **excelente resistencia a la tracción, elongación** y al agua, capaz de soportar fuertes tensiones mecánicas y variaciones ambientales. Apta para diversos sustratos preparados, incluidos concreto y madera contrachapada.

Sustratos Recomendados:

Impermeabilización para cubiertas de plazas **no expuestas,** terrazas en el techo, pasillos peatonales, podios, inodoros, cocinas, garajes de aparcamiento, cajas de plantadores, paredes rellenas, paredes de sótano y losas divididas, principalmente **en albañilería de hormigón y contrachapada.**

Ventajas:

- Disponible en **sustratos húmedos.**
- Excelente **resistencia adhesiva.**
- Alto Contenido de Sólido,**Alta Resistencia a La Tracción,Alta Elongación.**
- **VOC bajo.**

Condiciones Para Instalación:

- El sustrato puede estar húmedo pero sin agua libre visible.
- Si existen grietas en el sustrato, debe colocarse una malla de fibra de vidrio de 150 mm de ancho como refuerzo sobre la grieta, cubriendo mitad del ancho a cada lado.
- No compatible para uso directo con membranas asfálticas impermeables debido a reacción química.
- La temperatura ambiente durante la aplicación no debe ser inferior a 41 ℉ (5℃).
- Monocomponente, listo para usar. La formación de una película superficial después de abrir es normal.
- Para superficies verticales altas, inmediatamente después de aplicar la última capa, espolvoree arena.

Almacenamiento:

- No almacenar a temperaturas inferiores a 41 ℉ (5℃) o superiores a 104 ℉ （40℃）.
- Estibar en altura hasta 3 envases de 25 kilos y hasta 5 evases de 5 kilos.
- En condiciones normales de transporte y almacenamiento, el producto tiene una vida útil no es inferior a 6 meses bajo.

Propiedades:

PROPIEDAD	UNIDAD	KINJOYA PU AQR	ESTÁNDAR
Sólidos	%	≥ 85	ASTM D1353-13
Resistencia a la tracción	MPa	≥ 2.0	ASTM D412
Elongación	%	≥ 650	ASTM D412

Los valores de la tabla son datos promedios aproximados relacionados con la gama actual de productos. KINJOYA se reserva el derecho de editar o actualizar esta información en cualquier momento según considere técnicamente necesario, sin previo aviso.

KINJOYA CORPORATION LIMITED
+86 13683660591 | sales@kinjoya.com | www.kinjoya.com

Información completa de datos de salud y seguridad y otros detalles disponibles para descargar.

WhatsApp

SOLUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN PREMIUM