Acabado para pavimentos de poliuretano alifático de alto rendimiento, curado por humedad y de alta resistencia

KINJOYA



Envase:
25 kg/cubeta,otros

Color:
Blanco, gris, otros

KINJOYA PU HTAU

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento de acabado de poliuretano alifático de alta resistencia, monocomponente y curado por humedad, a base de prepolímero de isocianato alifático con cargas resistentes al desgaste y aditivos conformes con la normativa ambiental. Listo para usar tras agitación; cura por reacción con la humedad atmosférica, sin mezcla en obra ni límite de vida útil de la mezcla. El sistema alifático, libre de anillos aromáticos, ofrece excelente resistencia al amarillamiento y retención de color y brillo bajo exposición UV. La película curada es tenaz y resistente a UV, abrasión e impacto; apta para acabado de pavimentos de hormigón interiores y exteriores.

APLICACIONES:

Pavimentos de edificios comerciales y públicos, áreas industriales de carga ligera a media, estacionamientos subterráneos y centros logísticos. Puede usarse como acabado transparente o refuerzo de pavimentos epóxicos para mejorar la resistencia a la abrasión y a la intemperie.

VENTAJAS:

- Monocomponente, listo para usar; sin mezcla ni límite de vida útil de la mezcla.
- Sistema alifático: excelente resistencia al amarillamiento y retención de color y brillo.
- Alta adherencia a hormigón imprimado con epóxico; duro y flexible, resistente al impacto y a fisuras.
- Resiste aceites, agua, químicos suaves y manchas; bajo COV y buena transpirabilidad.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

- El sustrato debe estar limpio, seco, nivelado y libre de aceite, polvo y material suelto; el hormigón liso debe rugosificarse.
- Aplicar imprimación epóxica o de poliuretano compatible; capa intermedia opcional si se requiere.
- Agitar bien el acabado; no diluir con agua.Aplicar dos manos con rodillo o aspersión, 0,10-0,125 kg/m² por mano; intervalo entre manos de 2-4 h a 25 °C.
- Secado al tacto: 1-2 h; tránsito peatonal: 1 día; curado total: 7 días a 25 °C. Mantener ventilación y evitar contacto con agua.

PRECAUCIONES:

Usar lo antes posible tras abrir y resellar el sobrante para evitar curado por humedad y formación de piel.Mantener una dilución uniforme; no realizar dilución secundaria durante la aplicación.Respetar estrictamente el intervalo entre manos para asegurar la adherencia entre capas.Limpiar las herramientas inmediatamente con el diluyente/limpiador recomendado; el material totalmente curado solo se remueve por medios mecánicos.Usar gafas y guantes, asegurar ventilación y mantener lejos de llamas abiertas y de fumar.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Almacene bajo cubierta en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y la lluvia.
- No almacene a temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) ni superiores a 104 °F (40 °C).
- Apile hasta 3 paquetes de 25 kg y hasta 5 paquetes de 5 kg.
- La vida útil no es inferior a 9 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte.

KINJOYA CORPORATION LIMITED

+86 13683660591 | sales@kinjoya.com | www.kinjoya.com

Complete information on safety data and other details available for download.

WhatsApp

SOLUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN PREMIUM